

B&B FIJACIONES

PRODUCTO	especificación	material	diámetro	resistencia a la tracción mínima (PSI)	límite de fluencia nominal (PSI)	dureza
	ASTM grado					
espárrago grado B7	A-193	acero aleado medio carbono AISI 4140	1/2" - 2-1/2"	125,000	105,000	27 - 31 Rc
espárrago grado B7M	A-193	acero aleado medio carbono AISI 4140	1/2" - 2-1/2"	100,000	80,000	94 - 99 Rb
espárrago grado B16	A-193	acero aleado Cr, Mo, V.	1/2" - 2-1/2"	125,000	105,000	27 - 31 Rc
espárrago grado L7	A-320	acero aleado medio carbono AISI 4140	1/2" - 2-1/2"	125,000	105,000	27 - 31 Rc
espárrago grado L7M	A-320	acero aleado medio carbono AISI 4140	1/2" - 2-1/2"	100,000	80,000	94 - 99 Rb